

ООО «Экостром Бетон» 141315Россия, Московская область, г. Сергиев Посад, дер. Тураково,1/124, пом.2, ком.5 тел/факс:8(496)546-16-37, 546-16-27	<b>Испытательная лаборатория          ООО «Экостром Бетон»</b>	<b>Свидетельство об оценке          Состояния измерений          № 1132 от 18.08.2015г.</b>
	<b>Акт № 16/02          Испытания цемента          ПЦ и ШПЦ</b>	Методика испытаний по ГОСТ 310.2-76, ГОСТ 310.3- 76, ГОСТ 310.4-81
Организация - поставщик	АО « Себряковцемент»г.Михайловка, Волгоградская обл., ул.. Индустриальная, 2	
№ паспорта		
№ партии	3001	
Дата отбора проб	06.02.2017 г.	
Вид цемента	<b>ПЦ 500-ДО-Н</b>	
Дата испытания	16.02.2017 г.	

## 2. Физико-механические показатели

<b>1.</b>	Насыпная плотность	г/см <sup>3</sup>	
<b>2.</b>	Нормальная густота цементного теста	%	<b>26,5</b>
<b>3.</b>	Сроки схватывания : начало конец	Ч', мин"	<b>2:11</b>
		Ч', мин"	<b>3:19</b>
<b>4.</b>	Тонкость помола, остаток на сите 0,08	%	<b>98</b>
<b>5.</b>	Предел прочности при : изгиб сжатии	28 суток , МПа	<b>0,9</b>
			<b>52,3</b>

**Заключение:** Цемент соответствует М 500. ГОСТ 10178-85.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_ Хейсина Л.М.

Лаборант \_\_\_\_\_ Воробьева Е.А.

